

ООО «Автохимпроект»

109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3, строение 10, помещ. 33

тел.: (495) 718-16-22. (495) 788-00-61. (495) 788-00-62

Технический регламент ТС «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) Антифриз высшей категории качества Z65 предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок, работающих как при недостаточном обдуве встречным воздухом (городской цикл), так и в суровых зимних условиях.



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА39.В.00430/20 от 09.10.2020 г.

ПАСПОРТ 6438

Наименование продукта: **«Антифриз АГА Z65», артикулы АГА 042Z, АГА 043Z, АГА 044Z, АГА 062Z.**

Номер ТУ: **ТУ 20.59.43-001-60465030-2017 (идентичные ТУ 2422- 001-60465030-2009)**

Партия **№ 19**

Масса нетто: **2.900 кг**

Дата изготовления: **26.01.2022г.**

Свидетельство о государственной регистрации № **RU.40.01.05.008.Е.007829.12.11 от 28.12.2011г.**

№ п/п		Методы испытаний	Нормы ТР	Нормы ТУ	Фактические показатели
				«Антифриз АГА – Z65»	
1.	Внешний вид, цвет	ГОСТ 28084, п. 4.1	-	Однородная прозрачная флуоресцентная жидкость желтого цвета без механических примесей	соответствует
2.	Плотность при температуре 20°С, г/см ³ , в пределах	ГОСТ 18995.1, раздел 1	-	1,085-1,100	1,0865
3.	Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, п. 4.3	не выше минус 35	не выше минус 65	-65
4.	Фракционные данные: Температура начала перегонки, °С Массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С, %	ГОСТ 28084, п. 4.4	-	не ниже 100	соответствует
				не более 40	соответствует
5.	Вспениваемость: Объем пены, см ³ , не более Устойчивость пены, с	ГОСТ 28084, п. 4.6	-	не более 30	соответствует
				не более 3	соответствует
6.	Водородный показатель (рН) при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5 и ГОСТ 28084, п. 4.7	6,0-10,0	7,5-10,0	7,7
7.	Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² в сутки (мг) а)Медь М1 (ГОСТ 859), б)Латунь Л63 (ГОСТ 2208), в)Припой ПОС 40-2 (ГОСТ 21930) г)Алюминий АЛ-9 ОСТ 48-178, д)Сталь 10 или 20 (ГОСТ 1050,), е)Чугун ГН18-36 или ГН24-44 (ГОСТ 1412)	ГОСТ 28084, п. 4.5	-	не более	соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
				0,07	
				0,07	
				0,17	
				0,08	
				0,06	
8.	Набухание резин, %: а)стандартные образцы резины 57-5006 ТУ 38-105250-77, класс ТРП-100-60 б) стандартные образцы резины 57-7011	ГОСТ 9.030, раздел 1 и ГОСТ 28084, п. 4.7	-	не более	соответствует
				3,6	
9.	Содержание механических примесей (в соответствии с Приложением 1 ТР ТС 030/2012), %, масс	ГОСТ 6370	не более 0,03	не более 0,03	соответствует
				не более 0,05	
10.	Содержание метилового спирта, % масс., - для охлаждающих жидкостей (в соответствии с Приложением 1 ТР ТС 030/2012)	ГОСТ 34425	не более 0,05	не более 0,05	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Продукты «Антифриз АГА Z65», АГА 042Z, АГА 043Z, АГА 044Z, АГА 062Z соответствуют:

• Техническому регламенту «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Приложение 1, ТР ТС 030/2012)

• ТУ 20.59.43-001-60465030-2017 (идентичные ТУ 2422 – 001 – 60465030 – 2009).

Дополнительная информация:

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления

Условия безопасного хранения: Р410+Р403: Беречь от солнечных лучей. Хранить при температуре не выше 45° С.

Предупредительная маркировка (в соответствии с ГОСТ 31340 – 2013): «осторожно»,

H302: Вредно при проглатывании.

H315+H320: Вызывает раздражение кожи и глаз.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P301+P310+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

P302+P305+P352: При попадании на кожу и в глаза: Промыть большим количеством воды.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.



Инженер-химик-исследователь

Дата выдачи паспорта: 26.01.2022г.

(Орлова С.А.)

