

## Паспорт № 113

### Масло моторное полусинтетическое WEZZER

SAE 10W-40 API SG/CD

ТУ 19.20.29-005-10682377-2021

Дата 07.06.2023г.

Номер партии 0113

Количество мест \_\_

| № п/п | Наименование показателя                                                               | Метод испытаний | Норма ТР ТС | Величина допустимого уровня   | Фактически      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 1     | Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более<br>15°C, г/см <sup>3</sup> ,         | ГОСТ 3900       | -           | 0,900<br>не нормируется       | 0,881<br>0,884  |
| 2     | Содержание воды, % не более                                                           | ГОСТ 2477       | следы       | следы                         | следы           |
| 3     | Массовая доля механических примесей, % не более                                       | ГОСТ 6370       | 0,03        | 0,03                          | отсутствие      |
| 4     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже                       | ГОСТ 4333       | 135         | 205                           | 225             |
| 5     | Температура самовоспламенения, °С, не ниже                                            | ГОСТ 12.1.044   | 165         | -                             | 354             |
| 6     | Вязкость кинематическая при:<br>100°C, мм <sup>2</sup> /с<br>40°C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | -           | 12,5 ÷ 16,3<br>не нормируется | 14,36<br>101,38 |
| 7     | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее                                          | ASTM D 2896     | -           | 7,0                           | 8,5             |
| 8     | Температура застывания °С, не выше                                                    | ГОСТ 20287      | -           | минус 30                      | Минус 33        |
| 9     | Зольность сульфатная, % масс., не более                                               | ГОСТ 12417      | -           | 2,0                           | 1,2             |
| 10    | Индекс вязкости, не менее                                                             | ГОСТ 25371      | -           | 105                           | 145             |

Заключение: Масло моторное соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-005-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл.,

г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта "07" 06 2023 г.



М.П.

