



ООО «Мозер», Юридический адрес: 606002,  
Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
ул.Красноармейская, д.17В.

## Паспорт № 582

### Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей Super 4T SAE 10W-40 API SN/CI-4

ТУ 19.20.29-005-10682377-2021

Дата 03.12.2024г.

Номер партии 582

Отбор пробы по ГОСТ 2517

Код ОКПД 2 19.20.29.110

| № п/п | Наименование показателя   | Метод испытаний | Норма ТР ТС | Величина допустимого уровня   | Фактически     |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup> , не более<br>15 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup> ,         | ГОСТ 3900       | -           | 0,900<br>не нормируется       | 0,851<br>0,854 |
| 2     | Содержание воды, % не более   | ГОСТ 2477       | следы       | следы                         | следы          |
| 3     | Массовая доля механических примесей, % не более   | ГОСТ 6370       | 0,03        | 0,03                          | отсутствие     |
| 4     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, <sup>0</sup> С, не ниже                                     | ГОСТ 4333       | 135         | 205                           | 215            |
| 5     | Температура самовоспламенения, <sup>0</sup> С, не ниже  | ГОСТ 12.1.044   | 165         | -                             | 354            |
| 6     | Вязкость кинематическая при:<br>100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с<br>40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | -           | 12,5 ÷ 16,3<br>не нормируется | 14,39<br>92,39 |
| 7     | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее  | ASTM D 2896     | -           | 7,0                           | 8,23           |
| 8     | Температура застывания <sup>0</sup> С, не выше  | ГОСТ 20287      | -           | минус 30                      | Минус 36       |
| 9     | Зольность сульфатная, % масс., не более   | ГОСТ 12417      | -           | 2,0                           | 1,21           |
| 10    | Индекс вязкости, не менее   | ГОСТ 25371      | -           | 105                           | 162            |

Закключение: Масло моторное соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-005-10682377-2021  
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта "03" 12 2024 г.

М.П.

