

ПАСПОРТ № 98



Жидкость охлаждающая низкотемпературная
АНТИФРИЗ — 40С G12+ ST
СТО 10682377-001-2023

Дата изготовления 03.04.2024г.
Номер партии 098
Отбор проб по ГОСТ 2517
КОД ОКПД 20.59.43.120
Количество мест

№ п/п	Наименование показателя	Методы испытаний	Величина допустимого уровня	Фактически
1	Внешний вид	ГОСТ 28084-89 п 4.1	Прозрачная однородная красная жидкость без видимых механических примесей	соответствует
2	Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 18995.1-73 раздел 1	1,065-1,085	1,073
3	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084-89 п. 4.3	минус 40	минус 42
4	Фракционные данные: - температура начала перегонки, °С, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С, %, не более	ГОСТ 28084-89 п. 4.4	100 50	101 48,2
5*	Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут., не более: - медь - латунь - сталь - чугун - алюминий - припой	ГОСТ 28084-89 п. 4.5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2	0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,16
6	Вспениваемость: - объем пены, см³ - устойчивость пены, сек, не более	ГОСТ 28084-89 п. 4.6	30 5	27 2,14
7*	Набухание резины, %, не более	ГОСТ 28084-89 п. 4.7	5	3,9
8	Водородный показатель (рН) при 20°С	ГОСТ 222567.5	7,5-9,5	8.45
9	Щелочность, см³	ГОСТ 28084-89 п. 4.9	Не нормируется, определение обязательно	2,19
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	отсутствие
11	Температура кипения, °С, не менее	ГОСТ 33594	Не нормируется	109
12	Массовая доля метилового спирта, %, не более	ГОСТ 34425	0,05	отсутствие

*- п.5 и п.7 гарантируются технологией производства с проведением испытаний не реже одного раза в квартал
Заключение: продукт соответствует требованиям СТО 10682377-001-2023 и ТР ТС 030/2012
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления. Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке. Срок эксплуатации устанавливается производителем транспортного средства.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.24945/23, срок действия до 28.05.2026



Ответственный за анализ Пахомова Т.В.
Дата выдачи паспорта « 04 » 04 2024г.

