

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПК «МИСМА»

Юридический адрес: 454000, Челябинская обл., Г.О.Миасский, Тургоякское шоссе, стр. 9/15, офис 3
Фактический адрес: 456313, Россия Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, стр.9/15, офис3
Тел факс (3513) 29-84-94

Химико-технологическая лаборатория

ПАСПОРТ № 96

СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ ГОСТ 1033-79



Код ОКПД-2 19.20.29.210

№ партии 1 Масса партии: 3025кг (нетто); 3202кг (брутто)

Дата изготовления 07.11.2025

Дата отбора пробы 10.11.2025г

Дата проведения испытаний 10.11.2025

Отбор произведен по ГОСТ 2517

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Результат измерения
1	Внешний вид	ГОСТ 1033-79, п. 4.2	Однородная мазь без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета	соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793-74,	78	78
3	Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	ГОСТ 7163-84	250	220
4	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346-78, метод В	230-290	270
5	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	ГОСТ 6707-76	0,2	0,068
6	Содержание свободных органических кислот	ГОСТ 6707-76	Отсутствие	Отсутствие
7	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-2014	2,5	2,5
8	Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее	ГОСТ 5211-85	11,0	16,0
9	Массовая доля механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте, %	ГОСТ 6479-73	Отсутствие	Отсутствие
10	Предел прочности при 50°С, Па, не менее	ГОСТ 7143-73, метод Б	196	247

Заключение: Смазка Солидол жировой соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и ГОСТ 1033-79
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.88291/25. Срок действия с 12.02.2025г. до 11.02.2028г.

Гарантийный срок хранения смазкой в таре изготовителя составляет 5 лет

Начальник лаборатории  /Рябина Е.В./

Дата выдачи паспорта 22.12.2025



МП