

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПК «МИСМА»

Юридический адрес: 454000, Челябинская обл., Г.О.Миасский, Тургойское шоссе, стр.9/15, офис 3
Фактический адрес: 456313, Россия Челябинская обл., г. Миасс, Тургойское шоссе, стр.9/15., Офис 3
Тел факс ((3513) 29-84-94

Химико-технологическая лаборатория

ПАСПОРТ № 101

СОЛИДОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГОСТ 4366-76



Код ОКПД-2 19.20.29.210

№ партии 2 Масса партии: 2760кг (нетто); 2880кг (брутто)

Дата изготовления 13.11.2025

Дата отбора пробы 14.11.2025г

Дата проведения испытаний 14.11.2025 Отбор произведен по ГОСТ 2517

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Результат измерения
1	Внешний вид	ГОСТ 4366-76, п. 3.2	Однородная мазь без комков коричневого цвета	Соответствует
2	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346-78, метод В	260-310	265
3	Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более	ГОСТ 6707-76	0,2	0,066
4	Массовая доля свободных органических кислот	ГОСТ 6707-76	Отсутствие	Отсутствие
5	Массовая доля механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	ГОСТ 6479-73	Отсутствие	Отсутствие
6	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ 4366-76, п. 3.4	3,0	3,0
7	Предел прочности при 50°С, Па	ГОСТ 7143-73, метод Б	200-500	255
8	Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	ГОСТ 7163-84	190	190
9	Коррозионное воздействие	ГОСТ 9.080-77, ГОСТ 4366-76, п. 3.3	Выдерживает	Выдерживает
10	Механическая стабильность, %, не более - индекс разрушения (K _p) - индекс тиксотропного восстановления (K _a) через 1 сутки	ГОСТ 19295-73	85 500	- -

Заключение: Смазка Солидол синтетический соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и ГОСТ 4366-76.

Начальник лаборатории _____ /Рябинина Е.В./

Дата выдачи паспорта 25.12.2025

ОТК
лаборатория
ООО «ПК «МИСМА»

