



GlobalPetrochemicalGroup

GLOBAL PETROCHEMICAL GROUP

Общество с Ограниченной Ответственностью

100070, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Яккасарайский р-н, ул. Глинка 14/3
Тел.: +998 71 281 49 30
Факс.: +998 71 203 20 31
ИНН: 301953198, ОКЭД: 20590
E-mail: info@gpggroup.uz
Web: www.globalpetrochemgroup.uz



№ _____
" 02 " 01 20 26 год/year

**ПАСПОРТ
VALESCO HLP 46
Технологический Регламент 199**

Дата изготовления 02.01.2026 г.

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Значения		Соответствие результата
		НД	Результат испытаний	
Кинематическая вязкость при 100 °C mm ² /s	ГОСТ 31391	-	6,8	Соответствует
Кинематическая вязкость при 40 °C mm ² /s	ГОСТ 31391	41,4-50,6	45,9	Соответствует
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	101	Соответствует
Температура вспышки в открытом тигле °C,	ГОСТ 4333	200	220	Соответствует
Температура застывания °C, не выше	ГОСТ 20287	Минус 25	Минус 39	Соответствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Соответствует
Плотность при 20 °C, g/cm ³	ГОСТ 3900	-	0,879	Соответствует

Срок годности 5 лет

Испытания были проведены в аттестованной заводской лаборатории «ООО «GLOBAL PETROCHEMICAL GROUP» протокол испытаний № _____

Химик-технолог _____ Жалилов.Х.Ф

Ст. лаборант _____ Нигматуллина.Ш.И